

ArChine Foodrance SIS 3

用于高温及苛刻条件下的无机硅脂

颜色	无色/不透明	
外观	光滑	
皂基	无机物	
基础油	F.D.A 硅脂	
NLGI	3	
非工作锥入度	220-250	0.1 mm
60次反复工作的锥入度	>230	0.1 mm
滴点	无	°C
基础油粘度（25°C）	1000	cSt
基础油粘度（40°C）	700	cSt
密度（25°C）	0.970	g/cm ³
使用温度	-50 ~ 220	°C

性能

所有成分均符合 F.D.A（食品与药品管理局）联邦法规第 21 条规定

- 不溶于水、热水、水蒸气和航海环境
- 无味无臭（无危害性）
- 优良的热稳定性能
- 不导电（绝缘电阻）
- 优良的抗氧化，抗腐蚀，抗钙化能力

应用

- 浴室水管润滑，在高温或低温环境下使用的阀门或膨胀阀的润滑
- O型圈，环形圈装置
- 食品加工业的输送链
- 电缆，电线
- 需要硅脂润滑的水泵

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com